



宜記國際股份有限公司
UKKO Corporation

宜記國際股份有限公司

UKKO CORPORATION

台北市內湖區內湖路一段 360 巷 15 號 2 樓之 1
2F-1, No. 15, Lane 360, Sec. 1, Nei Hu Road, Taipei City, Taiwan
Tel: (886) 02-2799-1189; Fax: (886) 02-2659-1082
Email: info@ukko.com.tw Website: www.UKKO.org

符合 FSC™ 的天然膠

產品特色與應用

天然橡膠是一種來自於橡膠樹的樹液，是一種高分子有機化合物，主要成分為聚合物膠乳。橡膠樹原產於南美洲，現在則分布在全球熱帶地區。

天然橡膠有很高的拉伸性、彈性和抗撕裂性，因此廣泛應用於各種產品中，如車輪、管道、膠水、手套等。它也是一種重要的工業原料，用於製造車胎、橡膠墊、橡膠管、橡膠密封件等產品。

天然橡膠的優點在於它是一種可再生資源，而且在自然環境中可以分解，不會對環境造成污染。然而，與合成橡膠相比，它的性能不夠穩定，成本較高，而且產量也受到氣候和季節變化的影響。

近年來，隨著對環境友好產品的需求日益增加，天然橡膠得到了更多的關注和重視，並成為一種綠色產品的代表。

技術資料

Property	Unit	STR 5CV Limit
Dirt (retained on 44μ aperture)	% wt	0.04 max
Ash	% wt	0.60 max
Volatile matter	% wt	0.80 max
Nitrogen	% wt	0.60 max
Colour (Lovibond scale)		6.00 max
Initial Wallace Plasticity	(Po) range	35.0min
Plasticity Retension Index	(PRI)	60.0 min

包裝

- 塑料薄膜（聚乙烯）單獨包裹並堆放在托盤上。
- 一般包裝為 35 公斤一塊，36 塊裝在一個托盤上。



宜記國際股份有限公司
UKKO Corporation

宜記國際股份有限公司

UKKO CORPORATION

台北市內湖區內湖路一段 360 巷 15 號 2 樓之 1
2F-1, No. 15, Lane 360, Sec. 1, Nei Hu Road, Taipei City, Taiwan
Tel: (886) 02-2799-1189; Fax: (886) 02-2659-1082
Email: info@ukko.com.tw Website: www.UKKO.org

符合 FSC™ 的天然膠

產品特色與應用

天然橡膠是一種來自於橡膠樹的樹液，是一種高分子有機化合物，主要成分為聚合物膠乳。橡膠樹原產於南美洲，現在則分布在全球熱帶地區。

天然橡膠有很高的拉伸性、彈性和抗撕裂性，因此廣泛應用於各種產品中，如車輪、管道、膠水、手套等。它也是一種重要的工業原料，用於製造車胎、橡膠墊、橡膠管、橡膠密封件等產品。

天然橡膠的優點在於它是一種可再生資源，而且在自然環境中可以分解，不會對環境造成污染。然而，與合成橡膠相比，它的性能不夠穩定，成本較高，而且產量也受到氣候和季節變化的影響。

近年來，隨著對環境友好產品的需求日益增加，天然橡膠得到了更多的關注和重視，並成為一種綠色產品的代表。

技術資料

Property	Unit	STR CV60 Limit
Dirt (retained on 44μ aperture)	% wt	0.04 max
Ash	% wt	0.60 max
Volatile matter	% wt	0.80 max
Nitrogen	% wt	0.60 max
Initial Wallace Plasticity	(Po) range	
Plasticity Retention Index	PRI	60.0 min
Mooney viscosity ML(1' + 4') 100°C	Mooney Units	[] 70 (+7, -5) [✓] 60 (+7, -5) [] 50 (+7, -5)

包裝

- 塑料薄膜（聚乙烯）單獨包裹並堆放在托盤上。
- 一般包裝為 35 公斤一塊，36 塊裝在一個托盤上。